



# GRONAL<sup>®</sup> *JET* Papier SK selbstklebend

## Technische Daten:

Material	Papier
Oberfläche	semimatt
Farbe	weiß
Gewicht	135 g/m <sup>2</sup> zzgl. Kleber und Liner – ISO 536
Opazität	97 % – ISO 2471
Klebstoff	permanenter, wasserbasierender Acryl-Kleber
Abdeckung	einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 120 g/m <sup>2</sup>
Klebkraft	20 N/25 mm nach FTM 1– 24 h (Durchschnittswert)
Klebergewicht	20 g/m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	ab 10 °C
Standard Rollenbreiten	762 / 1372 mm
Standard Rollenlänge	30,5 m
Haltbarkeit	bis zu 3 Monate im Außenbereich, unter mitteleurop. Normklima
Lagerung	kühl und trocken bei 10-30 °C, 30-65 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit	12 Monate in der Originalverpackung

## Geeignete Tinten:

EcoSolvent: ja	Solvent: ja	UV: ja	Latex: ja
----------------	-------------	--------	-----------

## Beschreibung:

GronalJet Papier SK selbstklebend basiert auf einem nassfesten Papier, das selbstklebend ausgerüstet ist. Der Kleber ist permanent haftend und lässt sich schwer wieder abziehen. Das Papier kann in Schneideplottern verarbeitet werden. Es kann für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden. GronalJet Papier SK selbstklebend ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Alle Angaben basieren auf den Daten unseres Vorlieferanten. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Stand: 29.10.2020

**www.groener.de | 24h täglich einfach online einkaufen | komfortabel, sicher und zuverlässig**

Karl Gröner GmbH | Riedweg 27 | 89081 Ulm | Fon +49 (0) 731 3982-0 | Fax +49 (0) 731 3982-263  
Geschäftsführer: Bernd Gröner, Dr. Eberhard Gröner | Sitz der GmbH: Ulm, Amtsgericht Ulm, HRB 2741